

BADADUR® | PBT8 GF15

PBT-GF15

Mittelviskose, mit 15% Glasfasern verstärkte PBT-Spritzgusstype, sehr gute mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfbedingungen	Prüfnorm	Einheit	spritzfrisch
Mechanische Eigenschaften				
Zugmodul	23°C, 1 mm/Min	ISO 527-1/2	MPa	6000
Streckspannung	23°C, 50 mm/Min	ISO 527-1/2	MPa	-
Streckdehnung	23°C, 50 mm/Min	ISO 527-1/2	%	-
Nominale Bruchdehnung	23°C, 50 mm/Min	ISO 527-1/2	%	-
Bruchspannung	23°C, 5 mm/Min	ISO 527-1/2	MPa	100
Bruchdehnung	23°C, 5 mm/Min	ISO 527-1/2	%	3.3
Biegemodul	23°C	ISO 178	MPa	-
Biegefestigkeit	23°C	ISO 178	MPa	155
Charpy-Schlagzähigkeit	23°C -30°C	ISO 179/1eU	kJ/m ²	50
		ISO 179/1eU	kJ/m ²	45
Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23°C -30°C	ISO 179/1eA	kJ/m ²	7.5
		ISO 179/1eA	kJ/m ²	7.5
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23°C -30°C	ISO 180/1A	kJ/m ²	7
		ISO 180/1A	kJ/m ²	6
Kugeldruckhärte	358 N	ISO 2039-1	MPa	-
Thermische Eigenschaften				
Schmelztemperatur	10 K/min	ISO 3146	°C	223
Formbeständigkeitstemperatur	0,45 MPa 1,8 MPa 8 MPa	ISO 75-1/2	°C	215
		ISO 75-1/2	°C	200
		ISO 75-1/2	°C	-
Vicat Erweichungstemperatur	VST A50 VST B50	ISO 306	°C	-
		ISO 306	°C	-
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung	längs quer	ISO 11359-2	E-4/K	0.5
		ISO 11359-2	E-4/K	1.1
Wärmeleitfähigkeit	Plättchen 2 mm	DIN 52612-1	W/(m ² K)	-
Maximale Gebrauchstemperatur (50% Zugfestigkeitsabfall)	einige Stunden 20.000 h	IEC-60216	°C	165
		IEC-60216	°C	135
Brennbarkeit		UL94	Wandstärke mm	0.8
		UL94	Stufe	HB
		UL94	Wandstärke mm	0.8
		UL94	Stufe	HB
Glühdrahtprüfung GWIT		IEC-60695-2-13	Wandstärke mm	-
		IEC-60695-2-13	Temperatur °C	-
		IEC-60695-2-13	Wandstärke mm	-
		IEC-60695-2-13	Temperatur °C	-
Glühdrahtprüfung GWFI		IEC-60695-2-12	Wandstärke mm	-
		IEC-60695-2-12	Temperatur °C	-
		IEC-60695-2-12	Wandstärke mm	-
		IEC-60695-2-12	Temperatur °C	-
Elektrische Eigenschaften				
Dielektrizitätszahl	1 MHz	IEC-62631-2-1	-	3.7
Dielektrischer Verlustfaktor	1 MHz	IEC-62631-2-1	E-4	200



BADADUR® | PBT8 GF15

PBT-GF15

Mittelviskose, mit 15% Glasfasern verstärkte PBT-Spritzgusstype, sehr gute mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfbedingungen	Prüfnorm	Einheit	spritzfrisch
Spez. Durchgangswiderstand	-	IEC-62631-3-1	Ohm*cm	>1.0E16
Spez. Oberflächenwiderstand	-	IEC-62631-3-2	Ohm	>1.0E14
Durchschlagfestigkeit	-	IEC-60243-1	kV/mm	29
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	-	IEC-60112	V	400
Andere Daten				
Wasseraufnahme	23°C, Sättigung	ISO 62	%	0.43
Feuchteaufnahme	23°C, 50% r.F.	ISO 62	%	0.16
Dichte	23°C	ISO 1183	g/cm ³	1.41
Schmelzvolumenrate (MVR)	Wert Messtemperatur Prüflast	ISO 1133 ISO 1133 ISO 1133	cm ³ /10min °C kg	- - -
Verarbeitung Spritzguss				
Massetemperatur			°C	250 - 275
Werkzeugtemperatur			°C	60 - 100
Richtwert Restfeuchte			%	< 0.04
Trocknungstemperatur			°C	100 - 120
Richtwert Trocknungsdauer			h	4

Stand 19.01.2019

Legende

- nicht getestet
- NB = Kein Bruch

Diese Daten sind Richtwerte entsprechend unserem jetzigen Kenntnisstand und gelten, sofern nicht anders vermerkt, für ungefärbtes Material. Deshalb stellen sie keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften, insbesondere keine Materialspezifikation, dar. Es liegt in der Verantwortung der Verarbeiter, die Eignung des Materials für einen bestimmten Einsatzzweck sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und etwaiger Schutzrechte zu prüfen. Die obigen Daten können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Die Angaben bedeuten keine vertragliche Verpflichtung unsererseits, jegliche Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen.